


IMPRESOL - Gamme bâtiment

TRAITEMENT DE PROTECTION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE DES SOLS ET SUPPORTS POREUX



- **Hydrofuge puissant et anti-salissures.**
- **Protège les matériaux exposés à l'humidité et aux intempéries, tout en les laissant "respirer".**
- **Oléofuge : empêche la pénétration rapide huiles et graisses dans les matériaux poreux.**
- **Ne modifie pas l'aspect des parties traitées qui deviennent peu sensibles aux salissures, moisissures, efflorescences, salpêtre, vieillissement, fissures dues au gel.**
- **Applications sur sols, carrelages, terres cuites, marbres...**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide, limpide, incolore.
- Odeur caractéristique.
- Peu volatil.
- Densité à 20 °C : 0,78 ± 0,02.
- Point éclair : 35° C en vase clos.
- Composé fluoré en solution dans un solvant aliphatique.
- Hydrofuge et oléofuge des supports minéraux.
- Non miscible à l'eau.
- **IMPRESOL** est non agressif vis à vis des métaux, de leurs alliages, ainsi que de la plupart des matières plastiques (sauf plexiglass, polystyrène et certaines résines acryliques).

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau : porter des gants (en cas de projections, rincer soigneusement à l'eau savonneuse).
- Une ventilation ou aération des locaux est recommandée.
- **IMPRESOL** est inflammable et irritant pour les yeux.
- Stocker **IMPRESOL**, et l'utiliser à l'écart de points d'ignition ou de chaleur.
- Ne pas fumer lors de l'application et pendant les premières heures du séchage.

- Les rejets à l'égout sont interdits.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

MODE D'EMPLOI :

- **IMPRESOL** s'applique en une ou deux couches sur tous supports préalablement dépoussiérés et dégraissés.
- Appliquer une première couche à refus.
- Laisser sécher 6 à 12 heures environ avant une deuxième couche éventuelle, en évitant les surépaisseurs.
- **IMPRESOL** s'applique de préférence au pulvérisateur (Pulpréa, Pulban, Puldos) mais aussi à la brosse ou au rouleau.
- Nettoyer les outils avec **SOLVANT SND**.
- Consommation :
- Terre cuite : 4 à 6 m² / litre
- Brique : 9 m² / litre
- Temps de séchage : 24 heures après la deuxième couche pour bien développer l'effet oléofuge.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Sols poreux, carrelages poreux, terre cuite, tomettes, pavés autobloquants, pierres tendres et poreuses, marbres, ballustres.